CEMENTO DEMOLEDOR EXPANSIVO SOPGAL®

Cemento Expansivo para Demolición

Cemento expansivo sin detonación o explosión para trabajos de demolición de rocas, hormigón, muros, etc. Sin permisos, licencias ni medios especiales y utilizable en lugares donde no sería viable la utilización de explosivos.

Modo de Aplicación

Taladros de entre 35-50 mm para piedra blanda y de entre 35-65 para piedra dura., y una profundidad de al menos el 90% del total de altura de la piedra. Realizar mallas de agujeros equidistantes entre sí, con una separación de no más de 25 cm entre sí. Se dosificarán 1,5 litros de agua limpia y templada por cada saco de 5 kg.

Una vez preparada la mezcla rellenar rápidamente los agujeros previamente limpios y secos, en su totalidad y dejar actuar. (los tiempos de rotura van de 24 a 72 h)

Propiedades

- Expansión rápida y eficaz
- Aplica presiones de hasta 8.000 Tn/m2
- No es molesto y seguro en su uso
- Aplicable en zonas difíciles

Rendimiento

Piedra Blanda

Diámetro (mm) : 35-50

Longitud (mm) :40-60

Consumo kg/m2: 8-10

Piedra Dura

Diámetro (mm) : 35-65

Longitud (mm) :40-60

Consumo kg/m2: 10-15

Envases

Caja 20 kgs : 4 sacos de 5 kgs cada saco

Precauciones de Uso

Mantener fuera del alcance de los niños.

No verter sobre soportes o piedras calientes. Evitar contacto con ojos, piel y mucosas (irritante) utilizando guantes, mascarilla y gafas durante el manipulado. Los posibles residuos o sobrantes, diluirlos con agua.

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal.