IDROLESS™

IMPERJUNTA FLEX

Mortero para juntas de altas prestaciones

Mortero en polvo para rejuntado, flexible, impemeable, con propiedades antimoho y de altas prestaciones, para juntas de hasta 6 mm. Para rejuntar en todo tipo de cerámicas, mosaico vítreo, piedras naturales y artificiales, mármol, en piscinas, fachadas, suelos, etc.

Propiedades

- Formulación antimoho.
- Impermeable.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Flexible.
- Facilidad de limpieza.
- Uso en interior y exterior.

Modo de Empleo

Preparacion del soporte:

Baldosas porosas o rugosas, antes de rejuntar, protegerlas con una imprimación con el fin de evitar que estas se manchen y además facilitar la posterior limpieza de las mismas.

Los soportes deben estar totalmente secos. Antes de proceder al rejuntado, sobre el soporte seco, es conveniente humedecer uniformemente las juntas, teniendo presente sin embargo, que demasiada humedad o una temperatura inferior a 5 °C, no garantizará una buena consistencia de la misma.

Aplicación:

Amasar el producto con agua limpia, hasta obtener una pasta homogénea y exenta de grumos, dejar reposar y remezclar nuevamente la pasta. No amasar con más agua de la indicada.

Aplicar el producto de un modo uniforme sobre la superficie de la baldosa, con la ayuda de una espátula, llana de goma o llana esponja. Rellenar todas las juntas, eliminando el exceso de producto de la superficie, moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla aún este fresca.

Retirar el exceso de producto con la ayuda de una esponja de celulosa, limpia y húmeda, enjuagándola frecuentemente sin exceso de agua.

Actuar en la limpieza en sentido rotatorio para remover la película de material endurecido sobre las baldosas. Evitar el uso de esparto, ya que este puede dañar y ensuciar la junta. Acabar la tarea de limpieza con un paño seco. Transcurridas 24 horas, limpiar con una esponja húmeda los restos de polvo y asegurar con esto una correcta hidratación y endurecimiento del producto. No aplicar si se prevén heladas o a pleno sol. No reamasar el producto una vez que haya iniciado el endurecimiento.

Agua de amasado: 1.5 – 1.7 litros por cada 5 kg aprox.
Duración de la vida de la mezcla: 50 min
Anchura de junta: de 0 a 6 mm
Transitable: de 12 a 24 horas
Puesta en servicio: 3-4 días
Relleno de piscinas: transcurridos 7-9 días
Temperatura de aplicación: de +5 °C a +35 °C

Presentación

Botes de 5 kg, en color negro y blanco.

Ficha técnica con fin informativo para, proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a Agosto de 2016. Idroless™ marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless.

www.idroless.com +34 981 93 88 92 info@idroless.com