



FIBRA DE POLIPROPILENO SOPGAL®

Fibra para el refuerzo y armado de morteros, hormigones y pinturas



Producto compuesto por fibras de polipropileno blancas de 12 mm de longitud, para enlucidos o revocos en paredes, para recrecidos de poco espesor donde no es viable la utilización de armaduras metálicas y en general cualquier mortero u hormigón en obra nueva y reparaciones.

Al adicionarlas a las pinturas les confiere a estas mayores resistencias.

Propiedades

Reduce de forma efectiva las posibles fisuras por retracción en el fraguado. Aumenta las resistencias a impacto y abrasión. Fácil de utilizar y económico. Ya fraguado el mortero u hormigón o seca la pintura, no deja residuo ni "pelos" salientes.

Modo de aplicación

Se mezclan las fibras con el agua de amasado y el resto de productos, cemento y áridos, en el caso de morteros u hormigones. En el caso de pinturas adicionando las fibras a la pintura de forma progresiva y con agitación mecánica lenta. Amasar u homogeneizar durante al menos 6-10 min.

Rendimiento

Unos 200 gr, por cada 100 Kg de cemento.

Unos 600 gr, por cada m3 de hormigón..

Envases

Bolsas 600 grs.

Precauciones de uso

Recomendable uso de guantes y gafas de seguridad durante su manipulado. Evitar contacto prolongado con el producto, ya que puede causar irritaciones en piel y ojos.

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto, modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal.