



PINTURA TIXOTROPICA ANTIMANCHAS SOPGAL®



Pintura base agua para interior y exterior, formulada con aditivos especiales que evitan la migración hacia el exterior de la película de pintura, de la contaminación y sustancias arrastradas por las manchas.

Especialmente formulada para su aplicación sobre cualquier tipo de superficie que presente problemas de suciedad debido a manchas producidas por óxido, tintas, humedades antiguas, humos vapores, gases, amarillosos...

Apta como sellador anti-manchas sobre madera cuando aparecen las manchas típicas producidas por los taninos de la madera, aislando los mismos y evitando que vuelvan a aparecer.

Pintura ideal para el sellado de manchas en lugares donde se requiera ausencia de olor, un rápido secado y una ocupación inmediata de las instalaciones.

No es necesario acabar con otra pintura salvo por cuestiones decorativas o funcionales.

Propiedades

- Permite el repintado con una extensa gama de pinturas.
- Interior / Exterior.
- Excelente agarre y flexibilidad.
- Fácil aplicación.
- Buen poder sellador. Barrera aislante al paso de manchas.
- Posee propiedades anti-moho.
- Rápido secado.
- Buena adherencia.
- Aplicable sobre multitud de superficies: Hormigón, piedra, yeso, madera, superficies pintadas, etc.
- No posee olor.
- No inflamable.

Características

- Aspecto: Mate
- Color: Blanco. Resto colores sobre pedido
- Densidad: 1.25kg/ltr
- Sólidos: 50%
- Rendimiento práctico: 6 a 8 m²/kg por capa (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación)
- Tiempo de secado: Al tacto: 3 - 4 horas (a 20 °C e 60% de humedad relativa)
- Repintable: 5 horas

Datos de aplicación

Preparación de Superficie:

Las superficies a pintar han de estar secas y exentas de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc.

Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, mal adheridos o desprendidos deben ser eliminados mediante cepillado. Proceder la aplicación como una superficie nueva.

Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, firmes, bien adheridos, deben ser lijadas y libres de sustancias antiadherentes antes de aplicar la pintura.

• **Sobre superficies nuevas:** Aplicar directamente dos capas de la pintura diluyendo con agua la primera capa hasta conseguir una buena penetración. La segunda capa se debe aplicar con la mínima dilución posible.

• **Sobre superficies pintadas:** Si la pintura antigua está perfectamente adherida al soporte aplicar directamente dos capas de pintura con poca dilución para lograr un buen sellado. En caso de que la pintura antigua esté en mal estado o desconchada, hay que sanear convenientemente hasta lograr un soporte sano y sólido para luego enmasillar desperfectos e imprimir antes de aplicar la pintura tixotrópica.

• **Remove** el producto hasta homogeneizar el contenido y aplicar como mínimo dos capas para no afectar a su capacidad aislante.



PINTURA TIXOTROPICA ANTIMANCHAS SOPGAL®



Condiciones de aplicación

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Disolvente: Agua. Diluir máximo un 10%.

No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol.

Seguridad, Salud y Ambiente

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar únicamente en locales bien ventilados.

No tirar los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado.

Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto, modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Soggal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Soggal es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Soggal.