



MEMBRANA DE POLIURETANO HÍBRIDO SOPGAL®

Membrana líquida híbrida en base agua, formulada a base de resinas acrílicas, resinas de poliuretano y otros aditivos.

Seca por evaporación, formando una membrana continua, elástica, con excelentes propiedades mecánicas y de adherencia que la hacen resistente a la intemperie, a temperaturas elevadas y a los rayos UV.

Impermeabilización de cubiertas, terrazas, balcones, jardineras, tejados...



Propiedades

- Muy buena adherencia sobre diferentes soportes.
- Buena cubrición y colores estables.
- Resistente a temperaturas (hasta -20°/80°).
- Muy resistente a rayos UVA.
- Alta elasticidad.
- Tixotrópica.
- Permeable a vapor de agua.
- Alta resistencia a la abrasión y a la tensión.

Envases

Bidones de 15 litros en color blanco, teja, gris, negro, rojo-óxido y color a medida de carta RAL.

Estabilidad de Almacenamiento

Estable durante 12 meses si se mantiene en su envase original sellado. Resguardar el envase de temperaturas extremas. Agitar antes de usarlo.

Modo de Aplicación

Sobre soportes limpios, secos y duros (sin polvo, arenilla, exentos de aceites o grasas).

Aplicación de dos a tres capas hasta completar rendimiento.

Intervalo entre capas: 4-6 h.

Remover bien el producto, con agitación mecánica (taladro y varilla) a bajas revoluciones.

Rendimiento

Entorno a 1,5 kg/m², según soporte.

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto, modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal.