



EPOXI JUNTAS

Mortero bicomponente para juntas de 3 a 16mm de ancho

Juntas resistentes a ácidos y antimanchas. Resistente a químicos y bacterias. Fácil limpieza y mantenimiento.

Revestimientos interiores y exteriores, incluso en inmersión constante como piscinas, jacuzzis, spa, etc.

Realización de juntas estancas e impermeables.

Modo de empleo

Recomendaciones previas:

Respetar las proporciones de la mezcla. Aplicar en pequeños trozos, limpiando a medida que se va colocando. Proteger los soportes sensibles a las manchas (piedras calizas, cerámicas, pulidas, etc.). Retirar el exceso de producto a medida que se realiza la aplicación.

Una vez endurecido solo se puede eliminar por medios mecánicos.

No aplicar si se prevén heladas o a pleno sol. No reamasar el producto una vez que haya iniciado el endurecimiento.

Se aconseja realizar una prueba previa, comprobando si la superficie del revestimiento es de una microporosidad o absorción elevada, puesto que, pueden dificultar su limpieza y acabado final.

No utilizar: en soportes con humedad o con humedad por ascensión capilar.

Preparación del soporte

En revestimientos porosos o rugosos, previamente se recomienda protegerlas con una imprimación con el fin de evitar que estas se manchen y además facilitar la posterior limpieza de estas. Los soportes deben estar totalmente secos.

Aplicar el rejuntado respetando el tiempo de espera indicado en la ficha técnica del adhesivo empleado.

Para no obtener distintos tonos, las juntas deben estar limpias de polvo, partes sueltas y restos de adhesivo, teniendo la junta una profundidad uniforme, como mínimo igual a unos 2/3 del espesor total del recubrimiento.

Preparación de la mezcla y aplicación

Mezclar en su totalidad los dos componentes de Junta epoxi, con un batidor eléctrico lento (a bajas vueltas), hasta obtener una masa homogénea. Aplicar de un modo uniforme sobre la superficie de la baldosa, con la ayuda de una espátula o llana de goma. Rellenar todas las juntas, eliminando el exceso de producto de la superficie, moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla aún esté fresca.

Dejar endurecer la mezcla, al menos hasta que esta deja de ser plástica (10 a 30 minutos). Retirar el exceso de producto con la ayuda de una esponja de celulosa, limpia y húmeda, enjuagándola frecuentemente sin exceso de agua.

Si la limpieza se produce en una etapa temprana del curado, estando la pasta aún en fase plástica, podemos vaciar parcialmente las juntas, ocasionando destonaduras del color por acumulación del agua en las oqueadas de la misma.

Si por el contrario, el rejuntado ya está endurecido, es necesario efectuar una limpieza mecánica, prestando especial atención a esta operación, puesto que puede provocar un deterioro sobre la superficie de las baldosas.

Evitar en todo momento el uso de esparto. Para conseguir una colocación homogénea, es muy importante que la esponja sea dura, de bastante espesor y dimensión grande, evitando de esta forma la merma de las juntas. Sin embargo, se recomienda recoger el mortero epóxico con mucho cuidado con una esponja blanda. Es recomendable lavar la esponja y cambiar el agua de limpieza a menudo. Acabar la tarea de limpieza con un paño seco. Deben evitarse los velos residuales sobre los azulejos. Acabar la tarea de limpieza con un paño seco.



Ficha técnica con fin informativo para proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a Agosto de 2016. Idroless™ marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless.



EPOXI JUNTAS

Mortero bicomponente para juntas de 3 a 16mm de ancho

Juntas resistentes a ácidos y antimanchas. Resistente a químicos y bacterias. Fácil limpieza y mantenimiento.

Revestimientos interiores y exteriores, incluso en inmersión constante como piscinas, jacuzzis, spa, etc.

Realización de juntas estancas e impermeables.

Datos

Pot Life: 1 hora (dependiendo de condiciones ambientales).

Tiempo espera desde colocación de cerámica: 9-10 días en pavimentos y 3 días en revestimientos.

Transitable 24 horas (dependiendo de las condiciones ambientales).

Llenado de piscinas, jacuzzi, etc: al menos 7 días (dependiendo de las condiciones ambientales).

Presentación envases

Botes de 5kg (4,63 kg resina + 0,37 kg catalizador)



Ficha técnica con fin informativo para proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a Agosto de 2016. Idroless™ marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless.